

Protiskluzné vlastnosti				
system	protiskluzná vrstva materiál	smykové tření μ (ČSN 74 4507)	třída R	použití
EP1	písek ST 54 čipsy	$0,5 \geq \mu \geq 0,3$	R9 R9	bytové a pobytové místnosti; čipsy pouze v kombinaci s nátěrem/lakem
	písek 0,3-0,8 mm balotina	$\geq 0,5$	R10 R11	části staveb užívaných veřejností včetně pasáží a krytých průchodů; balotina pouze v kombinaci s nátěrem/lakem
EP2	písek ST 54 čipsy	$0,5 \geq \mu \geq 0,3$	R9 R9	bytové a pobytové místnosti
	písek 0,3-0,8 mm balotina	$\geq 0,5$	R10 R11	části staveb užívaných veřejností včetně pasáží a krytých průchodů
PU2	písek ST 54 čipsy	$0,5 \geq \mu \geq 0,3$	R9 R9	bytové a pobytové místnosti
	písek 0,3-0,8 mm balotina	$\geq 0,5$	R10 R11	části staveb užívaných veřejností včetně pasáží a krytých průchodů
PU3	písek ST 54 čipsy	$0,5 \geq \mu \geq 0,3$	R9 R9	bytové a pobytové místnosti
	písek 0,3-0,8 mm balotina	$\geq 0,5$	R10 R11	části staveb užívaných veřejností včetně pasáží a krytých průchodů
PU4	písek ST 54 čipsy	$0,5 \geq \mu \geq 0,3$	R9 R9	bytové a pobytové místnosti
	písek 0,3-0,8 mm balotina	$\geq 0,5$	R10 R11	části staveb užívaných veřejností včetně pasáží a krytých průchodů